

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i nr 574/2014

Nr: DoP-PL-824/02/15

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

weber.tec 824 02/15

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Modyfikowana polimerami cementowa zaprawa nieprzepuszczająca wody, stosowana pod płytki ceramiczne mocowane klejami klasy C2 zgodnymi z EN 12004. Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń, na powierzchniach poziomych i pionowych oraz w basenach kąpielowych.

Typ i klasa: CM, P

3. Producent:

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice

Zakład Produkcyjny Weber:
ul. Chwaszczyńska 174, 81-571 Gdynia
ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

Symbol:
GD
GK

4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 14891:2012, EN 14891:2012/AC:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, nr notyfikacji 1488, przeprowadził badania typu w systemie 3 i wydał Raporty z badań.

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	patrz karta charakterystyki	EN 14891:2012, EN 14891:2012/AC:2012
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Wodoszczelność	brak przecieku	
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po oddziaływaniu wody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po oddziaływaniu wody chlorowanej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	

NPD (ang.: No Performance Determined) - właściwości użytkowe nieustalone

Strona internetowa, na której jest udostępniona kopia deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z art.7 ust.3 rozporządzeniem (UE) nr 305/2011: www.netweber.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i nr 574/2014

Nr: DoP-PL-824/02/15

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Warszawa, 17.06.2015

Miejsce i data wydania

Saint-Gobain
Construction Products Polska Sp. z o.o.
Menadżer Techniczny Weber

Wojciech Gunia

Imię i nazwisko, podpis

Załączniki do Deklaracji Właściwości Użytkowych:

- 1 Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 31 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006:
Karta Charakterystyki
- 2 Informacje, o których mowa w art. 6 (5) CPR i art. 33 Rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 – informacje na temat substancji wzbudzających szczególne obawy (SVHC):
Nie dotyczy
- 3 **Kopia oznakowania CE umieszczanego na wyrobie budowlanym**

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 i nr 574/2014

Nr: DoP-PL-824/02/15

Załącznik - Kopia oznakowania CE umieszczanego na wyrobie budowlanym

 1488	
Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice 13 DoP-PL-824/02/15	
EN 14891:2012, EN 14891:2012/AC:2012 weber.tec 824 02/15 Modyfikowana polimerami cementowa zaprawa nieprzepuszczająca wody, stosowana pod płytki ceramiczne mocowane klejami klasy C2 zgodnymi z EN 12004. Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń, na powierzchniach poziomych i pionowych oraz w basenach kąpielowych. Typ i klasa: CM, P	
Wydzielanie substancji niebezpiecznych	patrz karta charakterystyki
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Wodoszczelność	brak przecieku
Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach znormalizowanych	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po oddziaływaniu wody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po oddziaływaniu wody chlorowanej	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$