

Silikatowo – silikonowa masa tynkarska do aplikacji ręcznej oraz maszynowej

WŁAŚCIWOŚCI

- paroprzepuszczalna
- antystatyczna - odporna na zabrudzenia
- odporna na korozję biologiczną
- wydajna - nawet do 20% mniejsze zużycie
- wysoka przyczepność do podłoża
- gotowa do użycia, dostępna w 100 kolo-
rach



• wiadro 30 kg, paleta 480 kg

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- Barwne wykończenie ścian betonowych, ścian wykończo-
nych tynkami podkładowymi zaprojektowanych w jasnej,
pastelowej kolorystyce
- Barwne wykończenie systemów ociepleń opartych o izolację
ze styropianu, zaprojektowanych w jasnej, pastelowej kolo-
rystyce
- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Do aplikacji ręcznej i maszynowej

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanie-
czyszczeń zmniejszających przyczepność. Podłoże powinno
być zabezpieczone przed możliwością podciągania kapilarnego
wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. Powierzchnia powin-
na być równa i gładka. Dla danego typu podłoża należy przepro-
wadzić odpowiednie prace przygotowawcze. Podłoże powinno
zostać obficie zagruntowane płynem gruntującym **weber.prim
compact**

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Silikatowo – silikonowa masa tynkarska **weber.pas extraclean**
jest dostarczana w postaci gotowej do użycia, należy ją tylko
dokładnie wymieszać używając mieszadła elektrycznego. W
przypadku, gdy konsystencja tynku jest zbyt gęsta (dłuższe
przechowywanie, wysokie temperatury, itp.) tynk można roz-
cieńczyć niewielką ilością czystej wody – zazwyczaj nie więcej
niż 250 ml na wiadro 30 kg.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Przemieszaną masę tynkarską **weber.pas extraclean** nakła-
dać na uprzednio zagruntowane podłoże przy pomocy pacy
ze stali nierdzewnej. Należy nakładać równomiernie, nadmiar
tynku dokładnie ściągać pacą, do uzyskania warstwy o grubości

DANE TECHNICZNE

Temperatura stosowania	od +8°C do +25°C
Czas otwarty	około 30 minut
Termin przydatności do użycia	12 miesięcy
Kolorystyka	100 kolorów wg grupy kolorystycznej KRYSTAŁ
Systemy	weber.therm NOVA
Dokument odniesienia	<ul style="list-style-type: none"> • AT-15-9323/2014 • EN 15824 : 2009

odpowiadającej granulacji tynku.

Nalożoną masę zacierać niezwłocznie po nałożeniu przy pomocy
twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pacę do zacierania należy co
pewien czas oczyścić szpachelką z przywierającej żywicy. Resztek
żywicy nie wrzucać do wiadra z tynkiem. Nie należy zacierać mokrym
narzędziem.

W przypadku układania tynków metoda natrysku maszynowego, tynk
należy układać w 2-3 warstwach stosując technikę krzyżową (pierw-
sza warstwa układana jest pasami poziomymi, druga pasami piono-
wymi). Tynku nałożonego metodą natrysku nie zaciera się.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

W trakcie nakładania i wiązania tynku temperatura otoczenia i podłoża
nie może być niższa niż +8°C ani wyższa niż +25°C. Wykonywaną
wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów
atmosferycznych, aż do pełnego jej związania. W trakcie nakładania
tynku należy unikać wietrznej pogody, a także bezpośredniego dzia-
łania promieni słonecznych na ścianę – takie warunki przyspieszają
wiązanie tynku, skracając znacznie czas otwarty nalożonej wyprawy i
uniemożliwiają właściwe zatarcie. Czas całkowitego związania tynku
w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej tem-
peratury może się wydłużyć do kilku dni.

Silikatowo – silikonowa masa tynkarska do aplikacji ręcznej oraz maszynowej**ZUŻYCIE**

- aplikacja ręczna: 2,2 - 2,6 kg/m²
- aplikacja maszynowa: 2,5 - 2,9 kg/m²

PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

Masa tynkarska **weber.pas extraclean** zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Masę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Masa tynkarska **weber.pas extraclean** zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji. Składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami i mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochłapaniu masą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UWAGA

Szczegóły dotyczące prac związanych z montażem systemu ogrzewania opisanego szczegółowo opisane są w instrukcjach ITB nr 418/2007 oraz 447/2009. Niniejszy opis określa ogólny zakres stosowania wyrobu, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej traci ważność karta wcześniejsze.