

## WŁAŚCIWOŚCI

- odporny na porastanie alg
- w naturalnym kolorze surowego drewna
- łatwość kształtowania faktury deski
- rysunek słojów drewna wykonany specjalnym przyrządem lub przy pomocy szablónów do odciskania
- wykończenie bejcą akrylową weber:ton lazur



- wiadro 25 kg, paleta 400 kg

## OPIS PRODUKTU

Masa tynkarska o bardzo drobnym uziarnieniu, w formie pasty, gotowa do użycia. Powierzchnię można wykańczać na wiele sposobów w zależności od użytych narzędzi.

## ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- Barwne wykończenie ścian betonowych i cokołów
- Wykończenie systemów ociepleń **weber.therm** mających imitować elewację z drewna
- Warstwa wykończeniowa w systemach ociepleniowych **weber.therm** narażonych na ryzyko uderzeń mechanicznych

Nie zaleca się stosowania tynku:

- w systemach ociepleń opartych o wełnę mineralną
- na niezabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi powierzchniach poziomych lub nachylonych do poziomu

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność. Powierzchnia powinna być równa i gładka. Podłoże zagruntować płynem **weber.prim compact**.

W systemie ociepleniowym **weber.therm DECOR** podłoże pod masę tynkarską **weber.pas modelino** stanowi warstwa zbrojona wykonana z zaprawy klejowo – szpachlowej **weber KS123** oraz siatki zbrojącej **weber PH913** zagruntowana płynem gruntującym **weber PG225**. Warstwa zbrojona powinna dobrze związać i wyschnąć (ok. 3 dni). Jej grubość nie powinna być mniejsza niż 3 mm. Optymalna grubość warstwy zbrojonej to 3 mm – 5 mm. Ewentualne nierówności, ślady po pacy powinny zostać wygładzone papierem ściernym. Całą powierzchnię obficie przemalować barwionym płynem gruntującym imitującym fugę **weber PG225** przynajmniej 24 godziny przed nakładaniem masy tynkarskiej. Gruntowanie zalecamy wykonywać za pomocą pędzla. Po pełnym wyschnięciu płynu gruntującego, na całą, przewidzianą do tynkowania powierzchnię, przykleić szablony z rysunkiem cegły **weberdeko** wykonane z impregnowanego kartonu.

## DANE TECHNICZNE

|                                                                                    |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Gęstość objętościowa:                                                              | 1,6 +/- 10% g/cm <sup>3</sup> |
| Opór dyfuzyjny względny (m):                                                       | < 2                           |
| Temperatura stosowania:                                                            | od +5°C do +25°C              |
| Minimalna grubość nakładanej warstwy:                                              | 1,5 mm                        |
| Czas otwartego schnięcia:                                                          | około 20 minut                |
| Zużycie wyprawy tynkarskiej na równym podłożu (w zależności od sposobu aplikacji): | 2,0 – 2,5 kg/m <sup>2</sup>   |
| Odporność na uderzenie:                                                            | > 3 J                         |
| Przyczepność międzywarstwowa:                                                      | > 0,1 MPa                     |
| Termin przydatności:                                                               | 12 miesięcy od daty produkcji |
| Rozwiązania weber.therm:                                                           | weber.therm DECOR             |
| Dokument odniesienia:                                                              | AT-15-8629/2011 + aneks nr 1  |

### Inne podłoża

W przypadku innych podłoży, nieopisanych w tej karcie technicznej, prosimy o zasięgnięcie informacji w Dziale Doradztwa Technicznego Weber.

## PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Dekoracyjna masa tynkarska **weber.pas modelino D** jest dostarczana w postaci gotowej do użycia, należy ją tylko dokładnie wymieszać używając mieszadła elektrycznego. W przypadku, gdy konsystencja tynku jest zbyt gęsta (dłuższe przechowywanie, wysokie temperatury, itp.) produkt można rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody – zazwyczaj nie więcej niż 165 ml na wiadro 25 kg.

**modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy do wykonywania imitacji deski****WSKAZÓWKI WYKONAWCZE**

Tynk przemieszać mieszadłem elektrycznym wolnoobrotowym.

**Imitacja deski fasadowej:** tynk nakłada się w dwóch warstwach, pierwsza warstwa pacą ze stali nierdzewnej na grubość ok. 1,0 mm, na gładko. Po wstępnym związaniu (4-6 godzin) przeszlifować ślady po pacy. Nałożyć drugą warstwę na grubość ok. 1,0 mm - nakładać na powierzchnię, którą można obrobić przez ok. 15-20 minut.

W świeżym tynku wykonać rysunek słoików specjalnym narzędziem, przesuwając je po powierzchni, jednocześnie zmieniając położenie stempla góra - dół.

Po wstępnym związaniu ostrym narzędziem (np. wkrętak płaski) wykonać od przykładnicy rysunek fug między deskami. Po całkowitym związaniu tynku (ok. 12 godzin) przeszlifować powierzchnię ujednoliciając rysunek słoików i usuwając większe „zadziory”.

Tak przygotowaną powierzchnię przemaalować bejcą akrylową weber.ton lazur jednokrotnie lub dwukrotnie, z przecierką gąbką lub bez, w zależności od oczekiwanego efektu końcowego.

**WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA**

Prace tynkarskie należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża pomiędzy +5° a +25°C przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80%. Podczas nakładania oraz wiązania ułożonego tynku należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i chronić elewację przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem - takie warunki przyspieszają wiązanie tynku, skracając znacznie czas otwarty nałożonej wyprawy i uniemożliwiając właściwe zatarcie. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. Wskazane jest stosowanie siatek oraz plandek ochronnych.

**Uwaga**

Czas całkowitego wiązania ułożonej wyprawy w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć do kilku dni.

**ZUŻYCIE**

Zużycie wyprawy tynkarskiej na równym podłożu (w zależności od sposobu aplikacji): 2,0 – 2,8 kg/m<sup>2</sup>

**MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT**

Masę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Masa tynkarska weber.pas modelino D zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji. Składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed

wysokimi temperaturami i mrozem.

**ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA**

Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu, natychmiast przemyć czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

**UWAGA**

Zaleca się tynkować daną powierzchnię masą pochodzącą z tej samej serii (daty) produkcji, w takich samych warunkach i w ten sam sposób. W przypadku, gdy nie jest to możliwe zaleca się mieszanie kilku wiader z różnych partii w większym pojemniku i systematyczne uzupełnianie ubywającej masy. Z uwagi na drobne uziarnienie tynku wymagane jest szczególnie staranne przygotowanie podłoża. Wszelkie nierówności mogą powodować trudności w przyklejaniu szablonów i w prawidłowym nakładaniu tynku.

zczęgóły dotyczące prac związanych z montażem systemu ociepleniowego szczegółowo opisane są w instrukcjach ITB nr 418/2007 oraz 447/2009. Niniejszy opis określa ogólny zakres stosowania wyrobu, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber. Szczegółowa instrukcja użycia, Karta Techniczna, Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych znajdują się na [www.pl.weber](http://www.pl.weber)