

## WŁAŚCIWOŚCI

- elastyczny
- wysoka odporność na uderzenia
- niższe zużycie - nawet do 20%
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- dostępny w kolorach według palety Navigator (w tym także palety Kryształ)



• wiadro 30 kg

## ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- Barwne wykończenie ścian betonowych
- Barwne wykończenie systemów ociepleń opartych o izolację ze styropianu, zaprojektowanych w intensywnej, nasyczonej kolorystyce
- Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Do aplikacji ręcznej i maszynowej

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność. Podłoże powinno być zabezpieczone przed możliwością podciągania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. Powierzchnia powinna być równa i gładka. Dla danego typu podłoża należy przeprowadzić odpowiednie prace przygotowawcze. Każdorazowo podłoże powinno zostać obficie zagruntowane płynem gruntującym **weber.prim compact**.

## PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Akrylowa masa tynkarska **weber.pas topflex** jest dostarczana w postaci gotowej do użycia, należy ją tylko dokładnie wymieszać używając mieszadła elektrycznego. W przypadku, gdy konsystencja tynku jest zbyt gęsta (dłuższe przechowywanie, wysokie temperatury, itp.) tynk można rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody – zazwyczaj nie więcej niż 250 ml na wiadro 30 kg.

## WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Przemieszaną masę tynkarską **weber.pas topflex** nakładać na uprzednio zagruntowane podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Należy nakładać równomiernie, nadmiar tynku dokładnie ściągać pacą do uzyskania warstwy o grubości odpowiadającej granulacji tynku.

Nałożoną masę zacierać niezwłocznie po nałożeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pacę do zacierania

## DANE TECHNICZNE

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Temperatura stosowania        | od +5°C do +25°C   |
| Czas otwarty                  | około 20 minut   |
| Termin przydatności do użycia | 12 miesięcy  |
| Kolorystyka                   | 100 kolorów wg grupy kolorystycznej KRYSZTAŁ   |
| Systemy                       | webertherm NOVA  |
| Dokument odniesienia          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AT-15-9323/2014</li> <li>• EN 15824:2009</li> </ul> |

należy co pewien czas oczyścić szpachelką z przywierającej żywicy. Resztek żywicy nie wrzucać do wiadra z tynkiem. Nie należy zcierać mokrym narzędziem.

W przypadku układania tynków metoda natrysku maszynowego, tynk należy układać w 2-3 warstwach stosując technikę krzyżową (pierwsza warstwa układana jest pasami poziomymi, druga pasami pionowymi). Tynku nałożonego metodą natrysku nie zacierają się.

## WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

W trakcie nakładania i wiązania tynku temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C ani wyższa niż +25°C. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem opadów atmosferycznych, aż do pełnego związania tynku. W trakcie nakładania tynku należy unikać wietrznej pogody, a także bezpośredniego działania promieni słonecznych na ścianę – takie warunki przyspieszają wiązanie tynku, skracając znacznie czas otwarty nałożonej wyprawy i uniemożliwiają właściwe zatarcie. Czas całkowitego związania tynku w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza i niskiej temperatury może się wydłużyć do kilku dni.

## ZUŻYCIE

- aplikacja ręczna: 2,2 - 2,6 kg/m<sup>2</sup>
- aplikacja maszynowa: 2,5 - 2,9 kg/m<sup>2</sup>

## PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA

---

Masę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Masa tynkarska **weber.pas topflex** zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji. Składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami i mrozem.

## OPAKOWANIA

---

wiadro 30 kg

## MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

---

Masę przewozić i przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Masa tynkarska **weber.pas topflex** zachowuje swoje właściwości do 12 miesięcy od daty produkcji. Składować w suchym, przewiewnym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami i mrozem.

## ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

---

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochłapaniu masą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu natychmiast przemyć czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

## UWAGA

---

Szczegóły dotyczące prac związanych z montażem systemu ociepleniowego szczegółowo opisane są w instrukcjach ITB nr 418/2007 oraz 447/2009. Producent gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.