

Gips Szpachlowy Extra GS-5

ZASTOSOWANIE

Gips Szpachlowy Extra GS-5 jest wysokiej jakości, wolnowiążącym materiałem wykończeniowym. Przeznaczona jest głównie do prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie, a w szczególności pozwala doprowadzić ściany i sufity do idealnej gładkości przed malowaniem. Jest doskonałym materiałem służącym do ostatecznego wypełniania ubytków, bruzd, rys na tynkach. Służy do szpachlowania na podłożach betonowych, tynkach cementowo-wapiennych i cementowych wewnątrz pomieszczeń. Może służyć do szpachlowania złączy płyt gipsowo-kartonowych jako ostateczna warstwa. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

WŁAŚCIWOŚCI

Gips Szpachlowy Extra GS-5 jest suchą mieszanką produkowaną na bazie wyselekcjonowanych składników naturalnych, wypełniaczy mineralnych i komponentów poprawiających właściwości techniczne i użytkowe zaprawy. Przygotowana z Gipsu Szpachlowego Extra GS-5 zaprawa ma bardzo dobrą przyczepność i łatwo rozprowadza się po podłożu. Po wyschnięciu bez trudu poddaje się szlifowaniu tworząc doskonałe podłoże pod malowanie lub tapetowanie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, nośne, stabilne i oczyszczone z kurzu, resztek farb i innych zabrudzeń. Podłoża należy zagruntować preparatem gruntującym (np. Frans Grunt lub Royal Grunt). Wszystkie stykające się z zaprawą elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA I NAKŁADANIA

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością czystej wody (w proporcji około 0,40 l wody na 1 kg proszku). Mieszać ręcznie albo mechanicznie aż do uzyskania jednolitej masy, mniej lub bardziej gęstej w zależności od zastosowania. Pozostawić w spoczynku na 15 min. i ponownie wymieszać. Nieużyta zaprawa nie nadaje się do powtórnego zarobienia z wodą i należy ją odrzucić, ponieważ skraca czas wiązania następnego zaczynu. Masę szpachlową naciąga się równomiernie za pomocą nierdzewnej pacy, silnie dociskając do podłoża. Powstałe niedokładności ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Po całkowitym wyschnięciu można szlifować, tapetować oraz stosować wszystkie typy farb.

CZAS WIĄZANIA I WYDAJNOŚĆ

Czas używania tak przygotowanej masy wynosi do 12 godzin. Po tym czasie następuje proces wiązania. Całkowite wiązanie 24h-48h uzależnione od nałożonej grubości, podkładu i warunków otoczenia. Średnie zużycie Gipsu Extra wynosi 1,0 kg na 1m² przy warstwie grubości 1 mm.

OKRES SKŁADOWANIA

W oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu i na drewnianych paletach okres składowania wynosi do 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

GWARANCJE I UWAGI

Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki oraz przepisami BHP. Gwarantujemy niezawodną jakość produktów. Nasze zalecenia opierają się na przeprowadzonych próbach i doświadczeniach praktycznych, mogą jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki bez gwarancji właściwości i nie zwalniają z prowadzenia własnych prób w określonych warunkach i przy określonych sposobach prowadzonych prac, na które nie mamy wpływu. Gips Szpachlowy Extra GS-5 jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki ochronne na oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na stronie www.franspol.com.pl.

