

# Gładź Szpachlowa EXTRA GS-2

## ZASTOSOWANIE

Gładź Szpachlowa Extra GS-2 jest wysokiej jakości, wolnowiążącym materiałem wykończeniowym. Przeznaczona jest głównie do prac remontowych, wykończeniowych i dekoracyjnych w budownictwie, a w szczególności pozwala doprowadzić ściany i sufity do idealnej gładkości przed malowaniem. Jest doskonałym materiałem służącym do ostatecznego wypełniania ubytków, bruzd, rys na tynkach. Służy do szpachlowania na podłożach betonowych, tynkach cementowo-wapiennych i cementowych wewnątrz pomieszczeń. Spoiwa tego nie stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.

## WŁAŚCIWOŚCI

Gładź Szpachlowa Extra GS-2 jest suchą mieszanką produkowaną na bazie wyselekcjonowanych składników naturalnych, wypełniaczy mineralnych i komponentów poprawiających właściwości techniczne i użytkowe zaprawy. Przygotowana z Gładzi Szpachlowej Extra zaprawa ma bardzo dobrą przyczepność i łatwo rozprowadza się po podłożu. Po wyschnięciu bez trudu poddaje się szlifowaniu tworząc doskonałe podłoże pod malowanie lub tapetowanie. Dużą zaletą jest biel produktu, co zmniejsza zużycie farby podczas malowania.

## PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, nośne, stabilne i oczyszczone z kurzu, resztek farb i innych zabrudzeń. Podłoża należy zagruntować preparatem gruntującym (np. Frans Grunt lub Royal Grunt). Wszystkie stykające się z zaprawą elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

## PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I SPOSÓB UŻYCIA

Gładź Szpachlową Extra GS-2 należy powoli wsypywać do wody (na 1kg proszku użyć ok. 0,4 litra wody). Następnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie w celu uzyskania jednorodnej masy. Należy odczekać 15 minut i ponownie wymieszać. Nie zużyta zaprawa po rozpoczęciu wiązania nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą i należy ją odrzucić, ponieważ skraca czas wiązania następnego zaczynu. Masę szpachlową naciąga się równomiernie za pomocą nierdzewnej pacy, silnie dociskając do podłoża. Po nałożeniu i wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Prace wykonywać w temperaturze od +5°C do +30°C.

## PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Gładź GS-2 należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Nieprzestrzeganie w/w zaleceń może mieć wpływ na parametry użytkowe produktu.

## CZAS WIĄZANIA:

Przygotowaną według powyższego opisu masę należy zużyć w ciągu 120 min od momentu wymieszania.

## OKRES SKŁADOWANIA:

W oryginalnym i nie uszkodzonym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu i na drewnianych paletach okres składowania wynosi 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

## GWARANCJE I UWAGI:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi wskazówkami, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP. Gwarantujemy niezawodną jakość naszych produktów. Nasze zalecenia, co do sposobu stosowania opierają się na przeprowadzonych próbach i doświadczeniach praktycznych. Mogą one jednak stanowić jedynie ogólne wskazówki bez gwarancji właściwości i nie zwalniają użytkownika z prowadzenia własnych prób.

Gładź Szpachlowa Extra GS-2 jest produktem nietoksycznym w trakcie użycia i podczas eksploatacji, mimo to należy chronić oczy, układ oddechowy i skórę. W przypadku bezpośredniego kontaktu przemyć dużą ilością wody. Po wystąpieniu jakichkolwiek negatywnych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Chronić przed dziećmi. Karta charakterystyki dostępna na żądanie podmiotu gospodarczego.

