

Produktdatenblatt für Platten aus Beton nach DIN EN 1339
Gehwegplatte grau

Eigenschaften	Anforderungen / Anmerkungen			
Rastermaße (cm)	30/30/4	40/40/4	50/50/5	50/25/5
Nennmaße (mm)	300/300/40	400/400/40	500/500/50	500/248/50
Qualität	PLDU17			
Ausführung	zweischichtig (Vorsatzdicke ≥ 4 mm)			
Fase (Tiefe/Breite)	ca. 3/3 mm			
Abstandhalter	keine			
Oberseite/Unterseite/Seitenflächen	pressrau eben / pressrau eben / schalungsglatt			
Farben	gemäß gültiger Preisliste			
Oberflächenbearbeitung	keine Bearbeitung			
Zulässige Abweichung	gemäß Abschnitt 5.2.4, Tabelle 1: Kennzeichnung P (Klasse 2) Nennmaß Platte ≤ 600 mm: ± 2 mm in Länge und Breite, ± 3 mm in Dicke			
Differenz Flächendiagonale	gemäß Abschnitt 5.2.4, Tabelle 2: Kennzeichnung L (Klasse 3) Diagonale ≤ 850 mm: 2 mm Differenz; Diagonale > 850 mm: 4 mm Differenz			
Witterungswiderstand	gemäß Abschnitt 5.3.2: Kennzeichnung D (Klasse 3) Masseverlust $\leq 1,0$ kg/m ²			
Biegezugfestigkeit	gemäß Abschnitt 5.3.3: Kennzeichnung U (Klasse 3) charakteristisch 5,0 MPa, Mindestbiegezugfestigkeit 4,0 MPa			
Abriebwiderstand	gemäß Abschnitt 5.3.4: Kennzeichnung I (Klasse 4) 18.000 mm ³ /5.000 mm ²			
Gleit-/Rutschwiderstand	gemäß Abschnitt 5.3.5: ausreichend			
Bruchlast	gemäß Abschnitt 5.3.6: Kennzeichnung 7 (Klassennummer 70) charakteristische Bruchlast 7,0 kN; Mindestbruchlast 5,6 kN			
Besondere Hinweise:				
<ul style="list-style-type: none"> • Der Witterungswiderstand, die Biegezugfestigkeit, der Abriebwiderstand und die Bruchlast werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. • Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. • Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Platten können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. • Abweichungen von der Farbintensität der Platten können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Platten. • Die oben näher bezeichneten Platten sind unter Beachtung der folgenden Vorschriften zu verlegen: <ul style="list-style-type: none"> - VOB Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) für Straßenbauarbeiten, Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen - DIN 18318, - Merkblatt "Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen, Teil 1- Regelbauweise (Ungebundene Ausführung), M FP 1" (FGSV 618/1), - Merkblatt "Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen - ZTV Pflaster 06" (FGSV 699). • Die Platten sind für den Außen- und Innenbereich geeignet. 				
Hersteller: F. C. Nüdling Betonelemente GmbH + Co. KG, Ruprechtstraße 24, D-36037 Fulda Telefon: 0661/8387-0 - Telefax: 0661/8387-230				