



BIT Primer [basic]

- Schutzanstrich -

Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna

Formy dostawy			
Ilość na palecie	60	44	18
Jedn. opak.	5 kg	10 kg	25 kg
Rodzaj opakowania	pojemnik blaszany	wiadro plastikowe	wiadro plastikowe
Kod opakowania	05	10	25
Nr art.:			
0824	■	■	■

Zużycie



Warstwa gruntująca: co najmniej 0,025 kg/m² (1:10 z wodą)

Powłoka ochronna: co najmniej 0,25 kg/m² na jedną warstwę

Dodatki: 30 - 50 kg/m³ zaprawy

Obszary stosowania

- Jako powłoka ochronna na betonie, murze i tynku stykających się z gruntem
- Jako warstwa gruntująca pod izolacjami bitumicznymi (PMBC)
- Jako zamknięcie kapilar
- Jako dodatek uszlachetniający do zapraw mineralnych

Właściwości



- Produkt nie zawiera rozpuszczalników
- Odporność na wilgoć
- Odporność na ciepło i zimno
- Wodorozcieńczalność
- Odporność na wody agresywne wobec betonu (DIN 4030 XA3)

Dane techniczne produktu

Gęstość (20 °C)	około 1,00 kg/l
Baza	bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna
Zawartość spoiwa	około 60 % wag.
Konsystencja	płynne
Odczyn pH	około 10

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Produkty do
opcjonalnego
stosowania w systemie

➤ modyfikowane polimerami powłoki bitumiczne




Przygotowanie pracy

■ Wymagania wobec podłoża

Nośne, czyste i wolne od pyłu.
Dopuszczalne są powierzchnie matowo wilgotne.

Sposób stosowania



■ Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

Produkt gotowy do zastosowania, może być pobierany wprost z opakowania.
Materiał nakładać na przygotowane podłoża w kilku warstwach.
W razie potrzeby rozcieńczać wodą.
Jeśli dotyczy, y do wody zarobowej dodać zaprawę mineralną.

Wskazówki wykonawcze

Nakładanie kolejnych warstw uszczelnienia rozpoczynać dopiero po nabraniu przez poprzednią wystarczającej odporności na uszkodzenia.
Hydroizolację w stanie świeżym należy chronić przed deszczem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem i osiadaniami kondensatu.
Wyschniętą powłokę należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym i oddziaływaniem ultrafioletu.

Wskazówki

Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.
Zarówno na etapie projektowania jak i w budowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.


Narzędzia / czyszczenie



Ławkowiec (4540), szczotka do szlamów (4517), odpowiednie urządzenie natryskowe

Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.
Zaschnięty materiał usunąć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 101 (0978).

Przechowywanie / trwałość



W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

Bezpieczeństwo / przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i postępowania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Indywidualne środki ochrony

Podczas aplikacji natryskowej niezbędne jest noszenie ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym P2 i okularów ochronnych. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i ubranie ochronne.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.



Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność