

Jednoskładnikowa folia w płynie

OPIS PRODUKTU

Jednoskładnikowa, półpłynna masa uszczelniająca na bazie dyspersji polimerowych, do wykonywania zabezpieczeń przeciwwilgociowych. Po wyschnięciu tworzy elastyczną, szczelną, wodoodporną i mrozoodporną powłokę o dobrej przyczepności do podłoża. Nie zawiera substancji organicznych.

ZASTOSOWANIE

Jako bezspoinowa powłoka hydroizolacyjna pod płytki ściennie i podłogowe, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do stosowania w pomieszczeniach typu łazienki, kuchnie, piwnice, balkony, tarasy, jako izolacja konstrukcji narażonych na działanie wody pod ciśnieniem.

ZALETY:

- ✓ trwale elastyczna
- ✓ dobrze przyczepna
- ✓ mrozoodporna
- ✓ odporna na działanie czynników atmosferycznych
- ✓ na powierzchnie pionowe i poziome
- ✓ do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz

PARAMETRY PRODUKTU:

Materiał:	emulsja kopolimerów
Barwa:	niebieska
Grubość jednej warstwy (mm):	0,3 - 0,6
Masa powierzchni (przy gr. 1 mm) (kg/m ²):	1,70 ± 10 %
Przyczepność do podłoża (MPa):	≥ 0,5
Czas schnięcia warstwy (h)	
pierwsza warstwa:	1,5 ÷ 3
druga warstwa:	ok. 6
Wodoszczelność:	brak przenikania i przyrostu ciężaru ≤ 20 g
Temperatura aplikacji (°C):	+5 / +35
Odporność termiczna (°C):	-20 / +70
Czas utwardzania (h):	12 dla muru, 24 pod okładziną i płytki ceramiczne
Zużycie (kg/m ²):	1,0 ÷ 1,5

PAKOWANIE

Pojemność opakowania	Typ pakowania	Ilość na palecie (szt.)	Ilość na palecie (kg)
2,5	wiadro	128	320
5	wiadro	100	500
13	wiadro	39	507

SKŁADOWANIE

Przechowywać w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +10°C do +25°C. Nie narażać na bezpośrednie nasłonecznienie i działanie czynników atmosferycznych. Dopuszczalny czas przechowywania: do 12 miesięcy od daty produkcji.

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od kurzu, tłuszczu i oleju. Przed użyciem dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła. Nie rozcieńczać, nie zagęszczać, nie łączyć z innymi środkami. Należy nałożyć co najmniej dwie warstwy hydroizolacji. Pierwszą warstwę należy nakładać obficie przy użyciu pędzla lub wałka. Nakładanie drugiej warstwy musi nastąpić po około 3 godzinach. Czas schnięcia zależy od temperatury i wilgotności powietrza, dlatego należy upewnić się że pierwsza warstwa jest sucha. Na podłożu, w miejscach narażonych na zwiększone obciążenie (np. ruch pieszny) przed nałożeniem drugiej warstwy należy odczekać 6 godzin. Drugą warstwę nakłada się techniką krzyżową w stosunku do pierwszej warstwy. Każda warstwa musi być sucha na całej powierzchni. Finalna powłoka musi mieć grubość około 1 mm. Po całkowitym wyschnięciu powłok hydroizolacji należy przystąpić do klejenia płytek ceramicznych, stosując klej elastyczny. Prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza od +5°C do +35°C. Wszelkie dane odnoszą się do temperatury +23°C oraz wilgotności względnej powietrza 50 %.