

Elastyczna taśma uszczelniająca

OPIS PRODUKTU

Elastyczna taśma uszczelniająca wykonana z dzianiny poliestrowej oraz umieszczonego centralnie, termoplastycznego elastomeru (TPE). Struktura rombów na powierzchni pasa termoplastycznego umożliwia efektywne połączenie z materiałem hydroizolacyjnym. Przeznaczona do wykonywania zabezpieczeń wodochronnych miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie oraz na rysy skurczowe i termiczne.

ZASTOSOWANIE

Jako elastyczne uszczelnienie naroży, krawędzi, styków ścian z podłogą w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych typu: łazienki, kuchnie, kotłownie, tarasy, balkony. Jako wkładka zbrojąca dylatacje termiczne przy wykonywaniu podłytkowych powłok hydroizolacyjnych na zewnątrz budynków.

PARAMETRY PRODUKTU:

Materiał:	termoplastyczny elastomer (TPE), dzianina poliestrowa
Kolor:	popielaty
Długość (mb):	50 (-0/+0,2)
Grubość (mm):	0,52 – 0,99
Szerokość części elastycznej, całkowita (mm):	70 (±3,0), 120 (±5,0)
Gramatura (g/m ²):	≥ 365
Maksymalne napięcie przy rozciąganiu, wzdłuż (MPa):	≥ 5,0
Wydłużenie przy maksymalnej sile (%):	≥ 20
Wodoszczelność (ciśnienie 0,15 MPa przez 24 h):	brak przecieków
Temperatura aplikacji (°C):	min. + 12
Odporność termiczna (°C):	od -30 ÷ do +45

PAKOWANIE

Wymiary (mm)	Typ opakowania	Ilość w kartonie (szt.)	Ilość na palecie (szt.)
50x120	karton	1	120

SKŁADOWANIE

Przechowywać w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +1°C do +30°C. Dopuszczalny czas przechowywania: 36 miesięcy od daty produkcji.

ZALETY:

- ✓ odporna na uszkodzenia mechaniczne
- ✓ odporna na alkalia
- ✓ zabezpiecza przed powstawaniem rys skurczowych i termicznych
- ✓ łączy się z każdym systemem układania płytek
- ✓ do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Przed rozpoczęciem prac należy odpowiednio przygotować podłoże. Nałożyć warstwę płynnego materiału uszczelniającego (SECCO® FLEXIFOL, SECCO® FLEXIFOL 2), w którym należy umieścić taśmę uszczelniającą SECCO BAND. Taśmę należy mocno docisnąć w taki sposób, aby zatopić część dzianinową produktu. Kolejno nałożyć drugą warstwę płynnego materiału uszczelniającego, tak aby środkowa część produktu nie została przykryta masą. Przy zastosowaniu produktu do uszczelniania dylatacji należy wcisnąć taśmę w szczelinę i uformować na jej środku zagłębienie, które zapewni możliwość odkształceń.