

BIEL-PUTZ

AKRYLOWA MASA SZPACHLOWA

Przeznaczenie:

BIEL-PUTZ jest gotową do stosowania, wodorozcieńczalną masą szpachlową przeznaczoną do wyrównywania powierzchni chropowatych z: tynków, betonu, gipsu, drewna wewnątrz pomieszczeń. Oparta jest na wodnej dyspersji akrylowej z dodatkiem naturalnych wypełniaczy mineralnych i środków uszlachetniających.

Daje się łatwo rozprowadzać na dużych powierzchniach, tworząc gładką, twardą, dającą się szlifować warstwę. W porównaniu z gipsowymi gładziami szpachlowymi posiada: lepszą przyczepność do gładkich powierzchni, większą odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz zapewnia szersze możliwości w wyborze farby nawierzchniowej. Nie stanowi samodzielnej powłoki, powierzchnie pokryte warstwą szpachłówki powinny być pomalowane odpowiednią farbą nawierzchniową przed oddaniem do eksploatacji



Przygotowanie powierzchni i stosowanie:

BIEL-PUTZ jest masą gotową do stosowania. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. Powierzchnię przeznaczoną do szpachlowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płyty farby, tapety, odtłuścić i odkurzyć. Świeży tynk cementowo-wapienny można szpachlować dopiero po 3-4 tygodniach sezonowania. Na przygotowaną powierzchnię nakładać masę szpachlą lub pacą murarską. Po wyschnięciu przeszlifować papierem ściernym. Na dokładnie wysuszoną i odpyloną warstwę można nakładać wszelkiego rodzaju grunty i farby emulsyjne, olejne i ftalowe.

-barwa:	biała,
-nakładanie:	szpachlą lub pacą murarską,
-stosować i przechowywać:	w temp. +5 do 35°C,
-czas schnięcia:	od 2 do kilkunastu godz., zależnie od grubości warstwy i warunków schnięcia
-wydajność:	ok. 1,5 kg/m ² przy grubości 1 mm,
-ilość warstw:	zależnie od potrzeby,
-grubość warstwy:	1-3 mm,
-wielkość ziaren:	do 100 µm,
-mycie sprzętu:	woda wodociągowa,
-gęstość:	ok. 2,0 g/cm ³ ,
-atesty:	Atest Higieniczny PZH,
-gwarancja:	12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu,
-opakowania:	1 kg, 4 kg, 8 kg, 17 kg.

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.