

ANTIREFLEX

FARBA ANTYREFLEKSYJNA DO ŚCIAN I SUFITÓW WEWNĘTRZNA

Przeznaczenie:

Wodorozcieńczalna, matowa farba, eliminująca refleksy powstające z odbicia światła, przeznaczona do malowania ścian i sufitów suchych pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej (gastronomicznych, hotelowych, biur, urzędów, bibliotek, szkół, przedszkoli), służby zdrowia (szpitali, przychodni, sanatoriów). Szczególnie zalecana do malowania dużych jednolitych powierzchni (np. sufitów), gdzie wymagane jest głęboko matowe wykończenie eliminujące refleksy powstające z odbicia światła pochodzącego z dużych jasnych powierzchni (np. okien, niezależnie od kąta padania tego światła), a ujawniające niedoskonałości podłoża, ślady pędzla lub wałka oraz ślady wykonywanych poprawek.

Tworzy odporną na zmywanie, dobrze kryjącą, głęboko matową powłokę. W przypadku nieznacznego zabrudzenia powłokę farby można zmywać wodą z dodatkiem łagodnych detergentów.

Może być stosowana na powierzchniach budowlanych, takich jak: tynki i gładzie mineralne (gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne, silikatowe) i polimerowe (np. akrylowe), beton, płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego.

Przygotowanie powierzchni i stosowanie:

Farba jest gotowa do stosowania. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania. W przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody. Nie dodawać kredy, wapna oraz innych materiałów. Nie mieszać z innymi wyrobami. Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić i osuszyć i zagruntować preparatem BIEL-GRUNT. Stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć. Świeże tynki cementowo-wapienne można malować dopiero po 3-4 tygodniach od nałożenia. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową BIEL-PUTZ lub FILLER, większe ubytki - gipsem. Podłoża surowe, pyłące, niespójne lub chłonne nadmiernie wodę należy zagruntować preparatem GRUNDER PC-33 lub Farbą Podkładową firmy Pigment.

Malowanie natryskowe:

Urządzenie	Ciśnienie, bar	Dysza	Filtr, mesh	Zalecane rozcieńczenie
Graco Ultra Max II 795	180-200	0,015"-0,019"	60	-
Titan 450; Graco GX21; Wagner P20	180-200	0,015"-0,019"	60	3-5 %

Dodatkowe informacje:

Najlepsze efekty można uzyskać stosując metodę natryskową. Przy tradycyjnych metodach malowania (wałek, pędzel), przy niewłaściwym doborze narzędzia, technice malowania i niesprzyjających warunkach (temperatury i wilgotności względnej powietrza) efekty mogą być gorsze.

W przypadku konieczności użycia produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się zmieszanie ich ze sobą w celu ujednoczenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed rozpoczęciem malowania farbą, uprasza się o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem.

Uwagi:

Ze względu na różnorodne technologie i surowce stosowane w wyrobach przez innych wytwórców, producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki mieszania jego wyrobu z innymi produktami. W przypadku barwienia białej farby pigmentami należy zawsze przeprowadzić próbę na mniejszej ilości, szczególnie zwracając uwagę, czy dodanie kolorantów nie wpływa na efekt głębokiego matu. Farbę należy przechowywać w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu. Pomieszczenie przed oddaniem do eksploatacji wietrzyć do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć dużą ilością wody. W razie podrażnienia lub połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.

- dostępne kolory: biały,
- wygląd powłoki: głęboki mat,
- aplikacja: wałek, pędzel lub po odpowiednim rozcieńczeniu natrysk,
- stosować i przechowywać w temp.: +5 ÷ 35°C,
- gęstość wg PN-82/C-81551: ok. 1,38 g/cm³,
- nanoszenie kolejnej warstwy, 20°C, wilg. wzg. powietrza 50%: po 4 godz.,

ANTIREFLEX

FARBA ANTYREFLEKSYJNA DO ŚCIAN I SUFITÓW WEWNĘTRZNA

- lepkość Brookfield 20±2°C, wg PN-ISO 2555: 10000÷15000 mPa·s,
- klasa odporności na szorowanie 3 wg PN-EN 13300
- wartość pH wg PN-C-04963: 8,0-8,5,
- zawartość części stałych PN-EN ISO 3251: 46,0÷47,0 % wag.,
- czas schnięcia w 23±2 °C, PN-C-81519: 2 godz.,
- zalecana grubość powłoki na mokro PN-EN ISO 2808: 90-100 µm,
- największy rozmiar ziarna (granulacja), PN-EN 13300: Drobna do 100 µm,
- zalecana ilość warstw: 2,
- wydajność: 8-10 m²/litr,
- mycie narzędzi i rozcieńczanie - woda,
- normy: PN-EN 13300,
- Attest Higieniczny NIZP-PZH,
- kat. A/a/FW, dopuszczalna zawartość LZO dla tej kategorii wynosi 30 g /l. Farba zawiera < 10 g / l,
- gwarancja 24 miesiące od daty produkcji oznaczonej na wieczku,
- opakowania: 5 litrów, 10 litrów.

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.