

FARBA PODKŁADOWA

FARBA PODKŁADOWA UNIWERSALNA

Przeznaczenie:

Farba gruntująca przeznaczona pod farby dyspersyjne (emulsyjne, akrylowe, lateksowe) nawierzchniowe. Może być wykorzystywana jako barwny podkład pod warstwę wyprawy tynkarskiej. Podbarwiona na kolor farby nawierzchniowej, znacznie ogranicza jej zużycie i wyrównuje kolorystykę na całej powierzchni elewacji. Dodatkowo wzmacnia i zabezpiecza podłoża przed działaniem wilgoci. Prawidłowo zastosowana powoduje podwyższenie przyczepności, wzmocnienie nośności, ujednolicenie chłonności i spójności podłoża, jednocześnie nie utrudniając procesu tzw. "oddychania ścian". Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, jak: beton, cegły, gips, tynki, płyty kartonowo-gipsowe. Cechuje się bardzo dobrą przyczepnością do tynków tradycyjnych i akrylowych, farb emulsyjnych itp.



Przygotowanie powierzchni i stosowanie:

Preparat gotowy do użycia. Przed stosowaniem zawartość opakowań dokładnie wymieszać. Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek farb, porostów, mchów, glonów i pleśni. Wszystkie luźne, niezwiązane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem podkładu usunąć. Następnie nakładać na powierzchnię za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Farby klejowe i wapienne bezwzględnie usunąć. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 3-4 tygodnie po nałożeniu. Ubytki i spękania uzupełnić - zaprawą cementową. Farbę nawierzchniową można nakładać po 24 godzinach od gruntowania.

Uwagi

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac na elewacjach bez specjalnych osłon w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru lub przy dużym nasłonecznieniu powierzchni. Świeżo wykonane powłoki należy chronić przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem.

- malować wałkiem, pędzlem lub natryskiem,
- stosować i przechowywać w temp.: $+5 \div 25^{\circ}\text{C}$,
- czas schnięcia: ok. 3 godz. w temp. 20°C , (uzależniony od podłoża i warunków otoczenia),
- nakładanie następnych warstw: po 24 godz.,
- zalecana ilość warstw: 1, w szczególnych przypadkach -2,
- zużycie: $8-10 \text{ m}^2/\text{litr}$,
- gęstość wg PN-82/C-81551: ok. $1,3 \text{ g} / \text{cm}^3$,
- mycie narzędzi i rozcieńczanie: woda wodociągowa,
- norma: PN-C-81906:2003,
- gwarancja : 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu,
- opakowania: 5 litrów, 10 litrów w wiadrach plastikowych.

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.