

BauderLIQUITEC włóknina poliestrowa PV165

Karta produktu

Opis produktu:	wkładka z włókniny poliestrowej dla systemu BauderLIQUITEC PU	
Zastosowanie:	hydroizolacja, zgodnie z normą DIN 18531 i DIN 18533	
Kolor:	biały	
Dopuszczenie budowlane:	w połączeniu z systemem BauderLIQUITEC PU	
Numer artykułu:	szerokość rolki 15 cm szerokość rolki 21 cm szerokość rolki 26 cm szerokość rolki 31 cm szerokość rolki 50 cm szerokość rolki 105 cm	nr: 23300015 nr: 23300021 nr: 23300026 nr: 23300031 nr: 23300050 nr: 23300105

Właściwość	Metoda badania	Jednostka	Wymóg
Grubość	TPA 1 (ISO 9073 T.1)	mm	1,30
Ciężar powierzchniowy	TPA 1 (ISO 9073 T.1)	g/m ²	165
Długość rolki	-	m	50
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż	TPA 1 (ISO 9073 T.1)	N/5 cm	330
Maksymalna siła rozciągająca w poprzek	TPA 1 (ISO 9073 T.1)	N/5 cm	350
Substancja niebezpieczna	Rozporządzenie UE 1907/2006	-	-
Towar niebezpieczny	GGVS	-	-

Deklarowane wartości są określane statystycznie i mogą podlegać tolerancji.

BauderLIQUITEC włóknina poliestrowa PV165

Informacje o produkcie

Typ zastosowania:	włóknina poliestrowa do stosowania jako wkładka nośna w systemie BauderLIQUITEC PU	
Zastosowanie:	hydroizolacja, zgodnie z normą DIN 18531 i DIN 18533	
Kolor:	biały	
Numer artykułu:	szerokość rolki 15 cm	nr: 23300015
	szerokość rolki 21 cm	nr: 23300021
	szerokość rolki 26 cm	nr: 23300026
	szerokość rolki 31 cm	nr: 23300031
	szerokość rolki 50 cm	nr: 23300050
	szerokość rolki 105 cm	nr: 23300105
Dopuszczenie budowlane:	w połączeniu z systemem BauderLIQUITEC PU	

Opis produktu

Włóknina poliestrowa BauderLIQUITEC PV165 stanowi specjalną włókninę z tworzyw sztucznych, która jest zgodna z płynnymi tworzywami sztucznymi BauderLIQUITEC PU. Podczas montażu płynnych tworzyw sztucznych umożliwia kontrolę grubości warstwy, a w utwardzonej hydroizolacji ma funkcję wzmacniającą i wypełniającą rysy.

Obszary zastosowań

Włóknina BauderLIQUITEC PV165 jest montowana jako zbrojenie i zabezpieczenie minimalnej grubości warstwy przy zastosowaniu płynnego tworzywa sztucznego BauderLIQUITEC PU (wysokowartościowej, elastycznej i wypełniającej rysy hydroizolacji).

Opis zastosowania

Włóknina jest montowana w jednej warstwie i jest całkowicie nasączana płynnym tworzywem sztucznym BauderLIQUITEC. Zakłady wynoszą przynajmniej 5 cm.

Prosimy o zwracanie uwagi na nasze karty produktu oraz instrukcje montażu.

Składowanie

BauderLIQUITEC włóknina poliestrowa PV165 powinna być chroniona przed wilgocią i zabrudzeniem, składowana w suchym miejscu (jeśli jest taka możliwość w pozycji leżącej).

Usuwanie odpadów

Nieużyty produkt można usuwać razem ze śmieciami domowymi.