PRÜFEN • ÜBERWACHEN • ZERTIFIZIEREN

BAUSTOFFPRÜFSTELLE Wismar GmbH



Porensteinwerk Neubrandenburg GmbH & Co. KG Quarzstraße 15


17036 Neubrandenburg

Wismar, 27.01.2021 Unsere Zeichen: Sc./Ka.

Prüfbericht-N	Prüfbericht-Nr. 2455/20					
Auftraggeber:	Porensteinwerk Neubrandenburg GmbH & Co. KG					
Auftragsgegenstand:	Prüfung von 6 Stück Porenbetonsteinen der Kategorie I - dampfgehärtete Porenbetonsteine, die vorwiegend in tragendem oder nichttragendem Mauerwerk in Bauwerken des Hoch- oder Tiefbaues verwendet werden - DIN EN 771-4: 2015-11 und DIN 20000-404: 2015-12 - Bestimmung der Maße - Bestimmung der Druckfestigkeit					
Auftrag vom:	17.11.2020					
Art der Probe:	Porenbeton-Plansteine PP 2 - 0,40					
Maße / Herstellerangabe:	Länge: 599 mm Breite: 175 mm Höhe: 249 mm					
Stoßfugenausbildung:	Nut und Feder mit Grifftaschen					
Herkunftsnachweis / Probenahme:	Die Probenahme erfolgte am 17.11.2020 durch die Prüfbeauftragte der Baustoffprüfstelle Wismar GmbH vom Lagerplatz des Werkes. Entnahmeprotokoll-Nr.: X11 Kennzeichnung: 1					
Probeneingang:	17.11.2020					
Prüfzeitraum:	01.12.2020 - 26.01.2021					

Der Prüfbericht umfasst 6 Seiten.

Das Probenmaterial wurde nach der Prüfung entsorgt.





Tel.: 03841 / 76 23 06; Fax: 03841 / 76 30 78 zum Prüfbericht-Nr.: 2455/20

1. Maße und Grenzabmaße

Prüfvorschrift: DIN EN 772-16:2011-07 "Prüfverfahren für Mauersteine - Teil 16: Bestimmung der Maße - Deutsche Fassung EN 772-16:2011"

DIN EN 772-20:2005-05 "Prüfverfahren für Mauersteine - Teil 20: Bestimmung der Ebenheit von Mauersteinen aus Beton, Betonwerksteinen und Natursteinen, Deutsche Fassung EN 772-20:2000+A1:2005"

Seite: 2

1.1 Sollmaße in mm

	Größtmaße nach DIN EN 771-4	Sollmaße nach DIN 20000-404		
Länge	1500	248 - 625		
Breite	600	115 - 500		
Höhe	1000	123 - 249		

Die vom Hersteller angegebenen Abmessungen liegen im Bereich der zulässigen Größt- bzw. Sollmaße.

1.2 Zulässige Grenzabmaße für Normalmauersteine nach DIN EN 771-4

Herstellerangabe für die Verlegung in: Dünnbettmörtel TLMB

Maße		Grenzabmaße für Porenbetonsteine bei Verwendung mit:			
		Normalmörtel und Leichtmörtel	Dünnbettmörtel	Dünnbettmörtel	
		GPLM	TLMA	TLMB	
Länge	[mm]	+3	+3	+1,5	
Larige	[11111]	-5	-3	-1,5	
Höhe	[mm]	+3	+2	+1	
Tione	נייייון	-5	-2	-1	
Breite	[mm]	+3	+2	+1,5	
Dielle	finni	-3	-2	-1,5	
Ebenheit der Lagerflächen [mm]		keine Anforderung	keine Anforderung	≤ 1,0	
Planparallelität der Lagerflächen [mm]		keine Anforderung	keine Anforderung	≤ 1,0	

 Lübsche Straße 109, 23966 Wismar
 Seite
 3

 Tel.: 03841 / 76 23 06; Fax: 03841 / 76 30 78
 zum Prüfbericht-Nr.: 2455/20

Probenanzahl: 6 Stück

1.3 Bestimmung der Maße

Pro	be-Nr.	1	2	5	6	9	10
Länge	l _u 1	597,6	597,4	597,5	597,4	597,5	597,5
Länge	l _u 2	597,5	597,6	597,6	597,8	597,6	597,6
[mm]	i.M.:	597,6	597,5	597,6	597,6	597,6	597,6
	Mittelwert:			59	7,6		
Breite	w _u 1	174,0	174,1	175,0	174,8	174,8	174,9
[mm]	w _u 2	174,2	174,3	174,8	174,8	174,6	174,6
[]	i.M.:	174,1	174,2	174,9	174,8	174,7	174,8
	Mittelwert:			17-	4,6		
Höhe	h _u 1	249,2	249,3	249,5	249,6	249,3	249,6
[mm]	h _u 2	249,5	249,1	249,2	249,6	249,4	249,6
[[,,,,,,,	i.M.:	249,4	249,2	249,4	249,6	249,4	249,6
	Mittelwert:			24	9,4		
Ebenheit	Diagonale 1	622	622	623	622	623	623
[mm]	Diagonale 2	622	623	623	623	623	623
[,,,,,,]	i.M.:	622	622	623	623	623	623
	Art der Abw.	konkav	konkav	konkav	konkav	konkav	konkav
Abstand v	.d. Diagonalen 1	0,00	0,10	0,20	0,10	0,30	0,20
Abstand v	.d. Diagonalen 2	0,00	0,10	0,20	0,10	0,20	0,20
	i.M.: (Größtwert)	0,00	0,10	0,20	0,10	0,25	0,20
Planpa-	Meßwert 1	248,8	249,1	249,5	249,0	249,2	249,5
rallelität	Meßwert 2	248,5	248,9	248,7	249,3	249,5	249,6
[mm]	Meßwert 3	248,4	249,3	249,0	249,0	249,0	249,4
	Meßwert 4	248,7	248,6	248,5	248,8	248,8	249,4
größte Diffe	renz (Größtwert)	0,4	0,7	1,0	0,5	0,7	0,2

1.4 Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse

Anforderungen an die Maße und Grenzabmaße						
		Prüfwert	Anforderung	Abmaßklasse		
Länge						
Kleinstwert	[mm]	597,5	597,5	TLMB		
Größtwert	[mm]	597,6	600,5			
Breite						
Kleinstwert	[mm]	174,1	173,5	TLMB		
Größtwert	[mm]	174,9	176,5			
Höhe						
Kleinstwert	[mm]	249,2	248,0	TLMB		
Größtwert	[mm]	249,6	250,0			
Ebenheit						
Größtwert	[mm]	0,3	<u>≤</u> 1,0	TLMB		
Planparallelität						
Größtwert	[mm]	1,0	<u>≤</u> 1,0	TLMB		

Ergebnis:

Die Anforderungen an die Abmaßklasse TLMB sind erfüllt. Mit dem Nachweis dieser Abmaßklasse sind ebenfalls die Anforderungen der Abmaßklassen TLMA sowie GPLM erfüllt. Tel.: 03841 / 76 23 06; Fax: 03841 / 76 30 78

2. Druckfestigkeit

Prüfvorschrift DIN EN 772-1:2016-05 "Prüfverfahren für Mauersteine - Teil 1: Bestimmung der Druckfestigkeit, EN 772-1:2011+A1:2015"

Seite:

zum Prüfbericht-Nr.: 2455/20

2.1 Herstellerangaben

mittlere Druckfestigkeit Stein: normierte Druckfestigkeit:

2,6 N/mm² 3,4 N/mm²

2

Steinfestigkeitsklasse:

2.2 Steinfestigkeitsklasse nach DIN 20000-404 - Steinprüfung

Steinhöhe	Mindestwerte ^a [N/mm ²] Steindruckfestigkeitsklasse					
	2 4 6 8					
<u><</u> 174	2,5	5,0	7,5	10,0		
174 ≤ h ≤ 248	2,5	4,5	6,8	9,0		
≥ 248	2,5	4,1	6,2	8,3		

a) In den angegebenen Mindestwerten ($k_1 \times f_{st,l}$) sind Formfaktoren und Umrechnungs- bzw. Korrekturfaktoren bereits berücksichtigt.

2.3 Bestimmung der Druckfestigkeit

Auf die Lagerfläche bezogener Flächenanteil A _L von Grifföffnungen oder Grifftaschen					
A _L = 0 %					
0 % < A _L ≤ 5 %	x				
5 % < A _L ≤ 10 %	-				

Probe Nr.	Länge	Breite	Bruttofläche	Abminde- rungsfaktor	Bruchlast	Druckfestig mittlere	keit am Stein normierte
				k ₁		$k_1 \times f_{st,l}$	f = 1,30
						DIN 2000-404	EN 771-4
	[mm]	[mm]	[mm²]		[N]	[N/	mm²]
1	597,6	174,1	104033	0,98	275000	2,6	3,4
2	597,5	174,2	104085	0,98	245000	2,3	3,1
5	597,6	174,9	104511	0,98	255000	2,4	3,2
6	597,6	174,8	104460	0,98	285000	2,7	3,5
9	597,6	174,7	104392	0,98	300000	2,8	3,7
10	597,6	174,8	104422	0,98	315000	3,0	3,9
Mittelwert:						2,6	3,5
Kleinstw	Kleinstwert:						3,1

äquivalente Druckfestigkeit (Konditionierung Feuchtegehalt 6%))

Statistische Auswertung der Druckfestigkeit

Standardabweichung s (n) = 0.23

Variationskoeffizient v(n) = 8,6Umrechnungsfaktor $u_P = 0,96$

Erwartungswert für den Mittelwert (Aussagesicherheit 95 %)

Deklarierbarer Mittelwert = 2,5 Kleinster Einzelwert = 2,3

Seite: 5 zum Prüfbericht Nr.: 2455/20

2.4 Zuordnung und Bewertung der Ergebnisse

Anforderung nach DIN EN 771-4			v	
		Prüfwert	zulässige Einzelwert	r Mindest- Mittelwert
mittlere Druckfestigkeit am Stein	[N/mm²]	2,7	2,1	1,5
normierte Druckfestigkeit	[N/mm²]	3,5		
Anforderung nach DIN 20000-404				
mittlere Steindruckfestigkeit f _{st,1} *k ₁	[N/mm²]	2,6	-	2,5
Steinfestigkeitsklasse	[N/mm²]	2		_

Ergebnis:

Die deklarierte mittlere Druckfestigkeit gilt nach DIN EN 771-4 als nachgewiesen.

Die Steinfestigkeitsklasse nach DIN 20000-404 und Herstellerangaben ist nachgewiesen.

3. Gesamtergebnis

Kennwert			Herstellerangabe	Prüfergebnis	Angaben des Herstellers durch Prüfung bestätigt
Form und Ausbildung		Porenbeton-Plansteine PP	PP	ja	
Abmaßklasse			Dünnbettmörtel TLMB	TLMB	ja
Mittelwerte	Länge	[mm]	599 (597,5 - 600,5)	597,6	ja
	Breite	[mm]	175 (173,5 - 176,5)	174,6	ja
	Höhe	[mm]	249 (248 - 250)	249,4	ja
Mittlere Druckfes geprüft am ganz		[N/mm²]	<u>≥</u> 2,6	2,7	ja
normierte Druck	kfestigkeit	[N/mm²]	3,4	3,5	ja
Mindestwert $k_1 \times f_{st,l}$ für die Steinfestigkeitsklasse [N/mm²]		2,5	2,6	ja	
Steinfestigkeitsk nach DIN 20000-404	lasse		2	2	ja

Dipl.-Ing. (FH) D. Schaal

Prüfingenieurin

OFFPRÜFSLIFILM Wismar Großt

Dipl.-Ing. E. Stoige Leiterin der Prüfstelle