



Jedyna zaprawa do klejenia i szpachlowania płyt izolacyjnych Multipor


Lekka zaprawa Multipor FIX X700 jest jedyną zaprawą dopuszczoną do stosowania z płytami izolacyjnymi Multipor. Jej wyjątkowe cechy pozwalają na klejenie płyt Multipor do powierzchni ścian i stropów. Multipor FIX X700 służy również jako warstwa szpachlowa (z siatką) oraz tynkarska na ocieplonej powierzchni.



Nie zawiera lotnych związków organicznych



Biały kolor



Zgodność z EN 998-1



Właściwości zaprawy	Multipor FIX X700
Uziarnienie	0–1,2 mm
Zakres temperaturowy prac	od +5°C do +30°C
Czas urabialności od momentu zmieszania z wodą	1,5 h
Zużycie wody	ok. 7,5 l/worek
Zużycie	
– klejenie płyt Multipor do podłoża całą powierzchnią (warstwa 5 mm)	3,5 kg/m ²
– klejenie płyt Multipor do podłoża metodą obwodowo-punktową ¹⁾	4,5 kg/m ²
– szpachlowanie płyt Multipor z zatopieniem siatki (warstwa 6 mm)	4 kg/m ²
– wykonanie warstwy tynkarskiej (3 mm)	2 kg/m ²

Informacje logistyczne	Multipor FIX X700
Opakowanie	worek 20 kg
Czas przechowywania	12 miesięcy

Właściwości spoiny	Multipor FIX X700
Wytrzymałość na ściskanie	CS II – od 1,5 do 5 N/mm ²
Przyczepność do podłoża	0,08 N/mm ²
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry}$	≤ 0,18 W/(mK) (P = 50%) ≤ 0,20 W/(mK) (P = 90%)
Opór dyfuzyjny	≤ 10
Reakcja na ogień	klasa A2-s1, d0
Absorpcja wody	W2

¹⁾ Klejenie metodą obwodowo-punktową dopuszczalne jest tylko w przypadku montażu płyt Multipor ETICS jako ocieplenie ścian od zewnątrz.

Zaprawa lekka Multipor FIX X700

Opis produktu


Lekka zaprawa Multipor FIX X700 jest fabrycznie przygotowaną mieszkanką gotową do użycia po dodaniu wody. Wyprodukowana na bazie wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościowych cementów i dodatków.

Właściwości

- jedyna zaprawa dopuszczona do stosowania z płytami izolacyjnymi Multipor
- znikomy skurcz podczas wiązania
- wysoka wydajność
- odporna na korozję siarczanową
- ekologiczna, przyjazna dla środowiska
- paroprzepuszczalna

Przeznaczenie

Zaprawę lekką Multipor FIX X700 stosuje się do przyklejania i szpachlowania mineralnych płyt izolacyjnych Multipor. Może stanowić wyprawę tynkarską pod malowanie, również na powierzchni ścian jednowarstwowych z betonu komórkowego.




Zaprawa nakładana jest w jednej warstwie o minimalnej grubości 3–6 mm (zależnie od zastosowania). Maksymalna grubość warstwy wynosi 10 mm.

Nadzór

Zaprawa Multipor FIX X700 poddawana jest na bieżąco zakładowej kontroli produkcji zgodnie z obowiązującymi Europejskimi Normami.

Produkt znajduje się pod nadzorem działu badań i rozwoju Xella Technologie und Forschung z siedzibą w Niemczech. Przed dopuszczeniem do stosowania produkt został poddany dodatkowym badaniom kompatybilności z wyrobami Multipor.

Przechowywanie



Czas przechowywania wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Należy upewnić się, że opakowanie nie jest uszkodzone, a materiał jest przechowywany na paletach w suchym miejscu. Należy unikać ekstremalnych warunków pogodowych. Oznaczenie daty produkcji – patrz nadruk na opakowaniu.

Xella Polska sp. z o.o.


☎ 801 122 227

🌐 www.ytong-silka.pl

Podłoże

Przed nałożeniem zaprawy podłoże należy oczyścić z luźnych części i zabrudzeń. Podłoże nie może być mokre ani zmrożone. W przypadku wyprawiania płyt Multipor i ścian z bloczków Ytong zaleca się przeszlifowanie powierzchni w celu jej wyrównania. Kurz i pył należy znieść szczotką.


Stosowanie zaprawy




Materiał nadaje się do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. W trakcie stosowania należy uważać, aby temperatura nie spadła poniżej +5°C oraz nie przekroczyła +30°C. Zakres temperatur musi być utrzymywany podczas przygotowywania zaprawy, na powierzchni podłoża i podczas całego procesu wiązania.




Wymieszaną zaprawę należy zużyć w ciągu ok. 1,5 godziny. Co pewien czas wymieszać zaprawę bez dodawania wody. Chronić pojemnik z zaprawą przed silnym nasłonecznieniem. Czas pracy może ulec skróceniu w zależności od pogody i ilości wody. Dodawanie wody po pierwszym wymieszaniu jest niedozwolone.



Wymieszać określoną ilość materiału (20 kg) z podaną ilością wody (7,5 litra), aby otrzymać produkt gotowy do użycia. Mieszać mieszadłem wolnoobrotowym.



Zawartość worka wymieszać z podaną ilością wody w zadanym czasie, aż do uzyskania gładkiej konsystencji bez grudek. Po odczekaniu około 5 minut ponownie dokładnie wymieszać zaprawę i przystąpić do pracy zgodnie z zaleceniami.



W zależności od zastosowania należy rozłożyć zaprawę pacą zębatą, zapewniając wymagane pokrycie płyt Multipor: min. 70% w przypadku klejenia do powierzchni ścian od zewnątrz, 100% w przypadku klejenia do powierzchni stropów oraz ścian od wewnątrz.

Uwaga:

- Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób.
- Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy, co nie wpływa na właściwości użytkowe i obróbkę.