

Chrzanów 20.09.2019

KARTA TECHNICZNA

ZAP ZIMOWY

Gotowa do użycia domieszka napowietrzająco - uplastyczniająca do wszystkich typów zapraw cementowych przeznaczona do stosowania w warunkach obniżonych temperatur do -8°C.

Przeznaczenia i zakres stosowania:

Zastosowanie domieszki ZAP Zimowy pozwala w znakomity sposób uprościć wykonywanie robót tynkarskich. Domieszka ZAP Zimowy, poprzez zwiększenie zdolności wiązania wody, zapobiega szybkiej jej utracie co znacznie poprawia warunki układalności i obróbki (zacierania) zaprawy. Jednocześnie wydłuża czas urabialności zapraw.

Zimowa domieszka ZAP Zimowy umożliwia wykonywanie robót budowlanych w temperaturze do -8°C.



Właściwości:

- obniża temperaturę zamarzania wody w mieszance do -8 °C
- redukuje ilość wody zarobowej pow 8 %
- wyraźnie poprawia urabialność i przyczepność – cecha nie zmierzalna
- powoduje wzrost napowietrzenia świeżej mieszanki o 10 %
- nie zmienia czasu wiązania

Sposób użycia:

ZAP ZIMOWY dodajemy do wody zarobowej w proporcji 0,5l na 50 kg cementu. Mieszmamy do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Jeżeli po dodaniu domieszki zaprawa jest zbyt gęsta, należy dolewać małymi porcjami wodę (bez domieszki) aż do uzyskania zamierzonej gęstości. Czas mieszania zaprawy z domieszką ma istotny wpływ na gęstość zaprawy (im dłuższy czas mieszania tym zaprawa rzadsza).

Magazynowanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25°C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

Okres trwałości:

12 miesięcy od daty podanej na opakowaniu. Data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem partii.



Zalecenia bezpieczeństwa:

ZAP ZIMOWY jest substancją szkodliwą. Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.

Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki dostępnej na żądanie.

Zawiera: tiomocznik

Dane techniczne:

Stan skupienia	płyn
Barwa	brunatna
Zapach	bez zapachu
Gęstość	1,05g/cm ³ w 20°C
Wartość pH	10-10,5
Zawartość chlorków	50%
Zawartość alkaliów	50%
Oddziaływanie korozyjne	maksymalna gęstość prądu korozyjnego wynosi 1,57µA/cm ² i jest zgodna z EN 934-1:2008,5.2

Dokumenty dopuszczające:

Certyfikat ITB 1488-CPR-0186/Z

Deklaracja właściwości użytkowych nr 8/2013

Domieszka zgodna z normą EN 934-3:2009+A1:2012

Uwaga:

Podane informacje nie zwalniają użytkowników z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności naszego produktu do indywidualnych zastosowań.

Producent nie odpowiada za prawidłowe składowanie, magazynowanie i transport oraz nie odpowiada za straty poniesione wskutek nieprawidłowego użycia. Przedstawione powyżej informacje podane zostały według aktualnego stanu wiedzy. Informacje zamieszczone w niniejszej karcie nie mogą być traktowane jako gwarancja właściwości produktu oraz nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta.

