

**1. Nazwa wyrobu:**

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa  
**JARBIT V60 S30**

**2. Producent / miejsce produkcji:** „IZOLACJA – JAROCIN” S.A. 63 – 200 Jarocin , ul. Poznańska 24-26**3. Specyfikacja techniczna :** EN 13707:2004+A2:2009**4. Opis wyrobu:** papa na osnowie z welonu szklanego z obustronną powłoką z masy asfaltowej z asfaltu niemodyfikowanego z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia papy pokryta jest gruboziarnistym piaskiem a spódna strona profilowana zabezpieczona folią PE.**5. Przeznaczenie i zakres stosowania:**

Do wykonywania izolacji dachów jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych na stabilnych podłożach przy wykonywaniu nowych i renowacji starych asfaltowych pokryć dachowych. Nie stosuje się jako pokrycie jednowarstwowe, nie jest przeznaczona do pokryć pod uprawy roślinne.

**6. Informacje dla użytkownika:**

Prace dekarские prowadzić w temperaturze powyżej +5°C (przygotowanie rolek +18°C /24 godz.)

Nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Warunki stosowania:

Układać metodą zgrzewania po uprzednim zagruntowaniu podłoża roztworem asfaltowym wg wytycznych producenta.

Nie mocować mechanicznie. Wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Przechowywanie:

Palety z rolkami należy przechowywać w pomieszczeniach krytych chroniących przed zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych. Palety ustawiać w jednej warstwie na równym podłożu.

Transport:

Palety z rolkami należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie w pozycji stojącej obok siebie, zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniami.

**7. Dokumenty związane:**

- Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1454-CPR- 1001 wydany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - IMBiGS w Katowicach jednostka notyfikowana nr1454
- Deklaracja właściwości użytkowych nr 29/2013

**INFORMACJA TECHNICZNA WYROBU**  
**Nr IT-CE 29/2013**  
**Data: 07.06.2021**

**8. Właściwości wyrobu:**

| Właściwość                                                                                 | Wartość                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Wady widoczne:                                                                             | wyrób pozbawiony wad widocznych                          |
| Długość                                                                                    | $\geq 10,0$ m                                            |
| Szerokość                                                                                  | $\geq 1$ m                                               |
| Prostoliniowość                                                                            | odchyłka $\leq 20$ mm / 10m długości                     |
| Grubość papy                                                                               | 3,0mm $\pm 10\%$                                         |
| Maksymalna siła rozciągająca:<br>-kierunek wzdłuż<br>-kierunek w poprzek                   | 400N/50mm $\pm 150$ N/50mm<br>300N/50mm $\pm 150$ N/50mm |
| Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej:<br>-kierunek wzdłuż<br>-kierunek w poprzek | 3% $\pm 2\%$<br>3% $\pm 2\%$                             |
| Giętkość w niskiej temperaturze                                                            | brak rys i pęknięć w temp. 0°C / $\phi 30$ mm            |
| Wodoszczelność                                                                             | odporna na ciśnienie 10 kPa                              |
| Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze                                         | brak oznak spływania w temperaturze 70°C                 |
| Reakcja na ogień                                                                           | klasa E                                                  |
| Substancje niebezpieczne                                                                   | wyrób nie zawiera azbestu ani smoły węglowej             |
| Przenikanie pary wodnej                                                                    | $\mu = 20000$                                            |

(\*) Istnieje możliwość produkcji papy o innej długości i/lub szerokości z zachowaniem wymagania, że określona w badaniach wartość długości i/lub szerokości jest nie mniejsza niż deklarowana.

**9. Informacje dla użytkownika:**

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Ilość m <sup>2</sup> na palecie * : | 240 m <sup>2</sup> |
| Ilość rolek na palecie *:           | 24 szt.            |

\* - przy rolkach o długości 10 m