

WŁAŚCIWOŚCI

- podwyższona odporność na porostanie alg i grzybów
- bardzo dobre krycie
- elastyczna, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- paroprzepuszczalna
- duża odporność na osiadanie brudu
- odporna na warunki atmosferyczne
- łatwa pielęgnacja, można myć wodą



- wiadro 10 kg, paleta 330 kg
- wiadro 25 kg, paleta 400 kg

OPIS PRODUKTU

Farba elewacyjna **weber.ton AquaBalance** to nowoczesna powłoka o właściwościach hydrofilowych przeznaczona do barwnego wykończenia ścian budynków. Zastosowana technologia AquaBalance umożliwia szybkie wysychanie wody pojawiającej się na powierzchni elewacji w wyniku deszczu, mgły, czy rosy.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Ochrona i barwne wykończenie systemów ociepleń a także tynków mineralnych. Farba elewacyjna **weber.ton AquaBalance** może być stosowana:

- do malowania tynków hydrofilowych **weber.pas topdry AquaBalance**
- do malowania tynków mineralnych **weber TM314** lub **weber KS143**
- komponent systemów ociepleniowych **weber.therm WS**, **weber.therm WM**, **weber.therm LAMBDA**

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłożem mogą być tynki **weber.pas topdry AquaBalance**, tynki mineralne **weber**, tynki cementowo-wapienne, beton. Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, niezatłuszczone, niezamrażone, pozbawione kurzu, wolne od wykwitów solnych i luźnych części. Ścianę należy umyć wodą pod ciśnieniem. Podłoże silnie chłonne oraz piaskujące się należy dokładnie oczyścić i zagruntować płynem gruntującym głęboko penetrującym **weber PG212**.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Hydrofilowa farba elewacyjna **weber.ton AquaBalance** jest dostarczana w postaci gotowej do użycia, należy ją tylko dokładnie wymieszać używając mieszadła elektrycznego.

DANE TECHNICZNE

Przeznaczenie na zewnątrz

Kategoria współczynnika przenikania pary wodnej V_2 - średni

Kategoria przepuszczalności wody W_3 - niska

Zużycie na równym podłożu:

- jednokrotne malowanie: ok. 0,25 kg/m²
- dwukrotne malowanie: ok. 0,40 kg/m²

Dokument odniesienia

ITB-KOT-2018/0451 wydanie 1 z 2018 r.
ITB-KOT-2018/0453 wydanie 1 z 2018 r.
ITB-KOT-2018/0455 wydanie 1 z 2018 r.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać, zaleca się mieszanie kilku wiader w większym pojemniku. Podłoże musi być dokładnie wyschnięte i związane, świeże tynki mineralne rekomendujemy przed malowaniem zagruntować płynem **weber PG212** – minimalizuje to ryzyko wykwitów wapiennych. Farba jest gotowa do użycia, nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskiem. Drugą warstwę nakładać po ok. 6 godzinach, całkowity czas schnięcia ok. 12 godzin – może się jednak wydłużyć przy dużej wilgotności powietrza i niskiej temperaturze.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5°C, ani wyższa niż +25°C. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej wilgotności względnej powietrza, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych.

ZUŻYCIE

Zużycie (dla powierzchni gładkich):

- malowanie jednokrotne - 0,25 kg/m²
- malowanie dwukrotne - 0,4 kg/m²

OPAKOWANIA

wiadro 10 kg
wiadro 25 kg

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Produkt zachowuje swoje właściwości przynajmniej przez okres 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na etykiecie. Farbę przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach, chronić przed mrozem i wysoką temperaturą.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem podjąć działania zapobiegające ochłapaniu farbą. Chronić oczy oraz skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadkach uzasadnionych zasięgnąć porady lekarza. Skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

UWAGA

Szczegóły dotyczące prac związanych z montażem systemu ociepleniowego szczegółowo opisane są w instrukcjach ITB nr 418/2007 oraz 447/2009. Niniejszy opis określa ogólny zakres stosowania wyrobu, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, ale nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber. Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze.