

## Samopoziomujący podkład podłogowy, 2-30 mm, cementowy, do układania maszynowego i ręcznego, CT-C20-F5

### WŁAŚCIWOŚCI

- Doskonałe właściwości samopoziomujące
- Do układania mechanicznego i ręcznego
- Odporny na ruch mebli na kółkach
- Ruch pieszego po 4-6 godzinach
- Bardzo niski skurcz liniowy
- Do wygładzania jastrychów z ogrzewaniem podłogowym
- Odporny na wodę - do pomieszczeń suchych oraz wilgotnych i mokrych



• Worek 25 kg, paleta 1050 kg

### DANE TECHNICZNE

### ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- Do szybkiego wykonywania związanych z podłożem, bardzo gładkich i wypoziomowanych podkładów podłogowych pod wykładziny PVC, wykładziny dywanowe, płytki ceramiczne, kamienne, panele podłogowe itp.
- Do stosowania wewnątrz nowych lub remontowanych budynków mieszkalnych oraz w biurach, sklepach, szpitalach, szkołach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej na podłożach betonowych i jastrychach cementowych.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być suche, nośne, twarde, stabilne i bez spękań. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,0 N/mm<sup>2</sup>. Podłoże oczyścić z zanieczyszczeń oraz zaczynu cementowego. Podłoże odkurzyć i zagruntować preparatem **weber.floor 4716** zgodnie z zaleceniami na opakowaniu. Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem. W takim przypadku, jak również przy podłożach zawilgoconych, stosować do gruntowania specjalistyczną żywicę odcinającą **weber.tec EP SG**. Dylatacje obwodowe Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe z nienasiąkliwej, elastycznej pianki **weber.floor 4960**.

### PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Do 4,9-5,3 l czystej wody wsypać 25 kg (worek) suchej mieszanki **weber.floor 4100** i mieszać przez 2-3 minuty wolno-obrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 2 minuty i ponownie krótko wymieszać. Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Proporcje mieszania                      | 4,9-5,3 l wody na 25 kg                        |
| Zużycie                                  | ok. 1,7 kg/m <sup>2</sup> na każdy mm grubości |
| Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) | ≥ 20 N/mm <sup>2</sup> (C20)                   |
| Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach)  | ≥ 5 N/mm <sup>2</sup> (F5)                     |
| Rozpiętność                              | 230-250 mm (pierścień 68x35 mm)                |
| Czas zużycia                             | 15-20 min.*                                    |
| Grubość warstwy                          | 2-30 mm                                        |
| Temperatura stosowania                   | od +10°C do +25°C                              |
| Czas utwardzania                         | dla ruchu pieszego 4-6 godz.*                  |
| Szybkość wysychania                      | ok. 10 mm / 7 dni*                             |

\* Przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

ciągu 15-20 minut. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp. W przypadku układania mechanicznego stosować pompy o odpowiedniej konstrukcji.

## Samopoziomujący podkład podłogowy, 2-30 mm, cementowy, do układania maszynowego i ręcznego, CT-C20-F5

### WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Szerokość wylewanego pola w przypadku aplikacji maszynowej nie powinna przekraczać 6-8 m, a dla układania ręcznego 2-3 m. Duże powierzchnie podzielić na działki robocze przy pomocy samoprzylepnej taśmy z gąbki **weber.floor 4965**. Zaprawę **weber.floor 4100** wylewać na podłożu pasmami o szerokości 30-40 cm. Kolejne porcje zaprawy przygotowywać i wylewać tak szybko, aby mogły połączyć się, gdy są jeszcze w stanie płynnym. Po wylaniu masę rozprowadzić pacą zębatą lub wałkiem kolczastym (dla grubości < 6 mm). Zaprawę układać bez przerw, aż do pokrycia całej powierzchni działki. Po wstępnym związaniu podkładu, taśmy z gąbki usunąć i przystąpić do wylewania zaprawy na kolejnej działce roboczej. Zaleca się wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. Należy pamiętać o natychmiastowym czyszczeniu pomp, łącznie z węzłem, za każdym razem, gdy przerwa w pompowaniu zaprawy będzie dłuższa niż 10 minut. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie.

### UWAGA

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem. Przedstawione informacje nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać własne próby lub skontaktować się z Doradcami Technicznymi Weber.

Podkładu nie stosować jako finalnej posadzki. Powierzchnia wykonanego podkładu może wykazywać różnice w odcieniu i wyglądzie w zależności od partii wyrobu oraz ze względu na warunki wykonywania prac, warunki i szybkość wysychania itp. - nie jest to wada wyrobu i nie wpływa na parametry techniczne i właściwości użytkowe podkładu.

Wraz z ukazaniem się tej karty technicznej tracą ważność karty wcześniejsze. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian.

### WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIAZANIA

Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C. Wilgotność względna podłoża RH powinna być mniejsza niż 95%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.

### ZUŻYCIE

ok. 1,7 kg/m<sup>2</sup> na każdy 1 mm grubości

### OPAKOWANIA

Worek 25 kg, paleta 1050 kg

### MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób przechowywać do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed wilgocią.

### ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochłapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.