Knauf Roll&Spray Max

Gotowa masa szpachlowa

Karta techniczna *07/2025*

Opis produktu

Knauf Roll&Spray Max to gotowa gładź polimerowa o bardzo dobrych właściwościach wyrównująco-wypełniających. Przeznaczona do aplikacji natryskowej za pomocą agregatów do gładzi, wałkiem do gładzi oraz ewentualnie pacą ręczną. Knauf Roll&Spray Max spełnia wymagania normy EN 15824 oraz posiada Atest Higieniczny potwierdzający możliwość stosowania w budownictwie mieszkaniowym, obiektach służby zdrowia, żłobkach, przedszkolach i szkołach, w przemyśle spożywczym (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością) i innych.

Właściwości

- Gotowa do użycia, przygotowana fabrycznie mieszanka
- Wygodna do nakładania natryskowego bez konieczności mieszania z wodą
- Doskonale wypełnia drobne ubytki i kratery
- Po nałożeniu łatwa do szlifowania i obróbki
- Pozwala uzyskać idealne podłoże do dalszych prac wykończeniowych

Zakres zastosowania

Przeznaczona do tworzenia idealnie gładkich i równych powierzchni we wnętrzach. Może być nakładana natryskowo, wałkiem oraz ewentualnie ręcznie za pomocą pacy w warstwach o grubości do 5 mm. Gotowa masa szpachlowa Knauf Roll&Spray Max może być używana do całopowierzchniowego szpachlowania:

- mineralnych podłoży budowlanych, takich jak: stabilne tynki (gipsowe, wapienne, cementowo-wapienne), powierzchnie betonowe, bloczki gipsowe, bloczki z betonu komórkowego,
- powierzchni lakierowanych (lamperie), malowanych farbami, wykończonych tapetami z włókna szklanego,
- płyt gipsowo-kartonowych.

Przechowywanie

Chronić przed mrozem, wysoką temperaturą oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Krótkotrwale zamarznięty produkt po rozmrożeniu i wymieszaniu nadaje się do stosowania. Zachowuje trwałość przez 12 miesięcy (data produkcji znajduje się na opakowaniu).

GEV-EMICODE EC 1 PLUS bardzo niski poziom emisji

www.emicode.com

Build on us.

Sposób wykonania

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, stabilne, czyste i wolne od pyłu. Duże nierówności lub uszkodzenia należy wypełnić masą Knauf Uniflott, Knauf G-K Start lub Knauf Fugenfüller.

Gruntowanie

Płyty gipsowo-kartonowe z połączeniami szpachlowanymi za pomocą Knauf Uniflott, Knauf G-K Start lub Knauf Fugenfüller nie wymagają gruntowania. Chłonne lub niestabilne podłoża należy zagruntować lub wzmocnić środkiem głęboko Knauf Finish Grund, Knauf Tiefengrund lub Knauf Universalgrund. Poddawane renowacji podłoża pokryte farbami należy przed nałożeniem gładzi „zmatowić" za pomocą papieru ściernego o grubym ziarnie i zagruntować gruntem wodnym, np. Knauf Universalgrund. Gładź może być nakładana bezpośrednio na farbę gruntująco-malującą Knauf GRUNTiFARBA w przypadku stosunkowo świeżo pomalowanych ścian, niezatłuszczonych ani nie pokrytych warstwami zmniejszającymi przyczepność.

Zarabianie

Gotową masę szpachlową Knauf Roll&Spray Max stosujemy zazwyczaj bez rozcieńczania z wodą, bezpośrednio z wiaderka lub worka. Masę można rozcieńczać według potrzeb, dodając wodę w porcjach po 200 ml. Po każdym dodaniu wody masę należy lekko wymieszać i sprawdzić stosowanie. Używać tylko czystych narzędzi i pojemników.

Obróbka

- Nakładać warstwami o grubości od 0,1 mm do 5 mm.
- Kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej.
- Suchą powierzchnię szlifować papierem o ziarnistości #180-#240.
- Powierzchnię po wyschnięciu zagruntować środkiem gruntującym.
- Tak wykończoną powierzchnię można malować wszystkimi rodzajami farb oraz naklejać tapety.

Dodatkowe informacje

- Temperatura stosowania: od +10°C do 25°C.
- Szpachlowanie może nastąpić dopiero wtedy, gdy nie występują żadne większe wydłużenia względne płyt Knauf, np. wskutek zmian wilgotności lub temperatury.
- Czas schnięcia pojedynczej warstwy o grubości 1 mm wynosi ok. 2,5 godziny (w temperaturze 25°C oraz wilgotności względnej powietrza 70%).
- W przypadku podkładów podłogowych z asfaltu lanego, z cementu i płynnego jastrychu, płyty Knauf należy szpachlować dopiero po wykonaniu podkładów podłogowych.
- Należy przestrzegać wskazówek zawartych w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Systemów Suchej Zabudowy PSG".
- Sugerowane dysze dla agregatów natryskowych: Graco Mark V, VII oraz X – 531; Graco T-Max 605 – 651.

Dane techniczne

Charakterystyka	Wartość/Cecha	Jednostka
Reakcja na ogień	A2-s1, d0	–

Zużycie / wydajność

Zastosowanie	Średnie zużycie (kg/m²)
Grubość warstwy 1 mm	1,3

Wszystkie dane są wartościami przybliżonymi i mogą się różnić w zależności od podłoża.
Dokładne zużycie należy określić na placu budowy.

Zrównoważony rozwój i środowisko

Parametr	Wartość	Jednostka	Uwagi
Certyfikacja EMICODE® w zakresie emisji lotnych związków organicznych (LZO)	EC1 Plus	–	bardzo niski poziom emisji
Deklaracja środowiskowa EPD	nr 02-09/2023	–	–

Forma dostawy

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Opakowanie	Liczba szt. na palecie
735002	5901793359410	Knauf Roll&Spray Max	wiaderko 25 kg	33
735003	5901793359397	Knauf Roll&Spray Max	worek 20 kg	50
863427	5901793359571	Knauf Roll&Spray Max	wiaderko 20 kg	33

Dokumentacja techniczna
Karty charakterystyki, deklaracje właściwości użytkowych i inne dokumenty do pobrania:
knauf.com/pl-PL/tools/download-center

Filmy dotyczące systemów i produktów Knauf można znaleźć pod linkiem:
www.youtube.com/c/knaufbudowairemont

Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości produktów Knauf. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej wymaga wyraźnej zgody.

Osiągnięcie właściwości fizycznych i konstrukcyjnych systemów Knauf jest możliwe wyłącznie przy zastosowaniu elementów systemowych Knauf lub elementów zalecanych przez Knauf.

Knauf Sp. z o.o.
ul. Światowa 25
02-229 Warszawa

Dział techniczny

www.knauf.com

Build on us.