



Systemy AQUAPANEL®

K478g.pl

Karta techniczna

05 / 2024



## Knauf Masa cementowa AQUAPANEL® - Szara

do spoinowania płyt

### Opis produktu

Masa cementowa do kompleksowego, ręcznego szpachlowania spoin płyt AQUAPANEL.

**Opakowanie:**  
worek 20 kg

### Zakres zastosowania

AQUAPANEL® SZARA nadaje się do wypełniania spoin płyt cementowych Outdoor (ściana + sufit). Do zastosowań zewnętrznych. Spoiny po wypełnieniu masą szpachlową AQUAPANEL® SZARĄ powinny być zbrojone taśmą do spoin AQUAPANEL® o szerokości 10 cm.

### Właściwości

- do szpachlowania ręcznego
- do spoin
- na zewnątrz

# K478g.pl Knauf Masa cementowa AQUAPANEL® - Szara do spoinowania płyt



## Sposób wykonania

### Obróbka wstępna:

Płyty cementowe AQUAPANEL® muszą być mocno zamocowane do nośnej konstrukcji wsporczej, suche, czyste i wolne od pyłu.

### Zarabianie:

10 kg szarej masy szpachlowej do spoin AQUAPANEL® SZARA wymieszać w ok. 3,4 l zimnej, czystej wody. Zalecane jest zastosowanie maszyny mieszającej o prędkości obrotowej ok. 600 obr./min. Używać czystego pojemnika do zarabiania i narzędzia.

### Obróbka:

Narzędzia: kielnia do wygładzania/kielnia tynkarska do zacierania/szpachelka z wkrętakiem (w uchwycie) Wypełnić spoiny, włożyć taśmę do spoin AQUAPANEL® o szerokości 10 cm i wcisnąć ją za pomocą szpachelki. Poprzednia warstwa musi stwardnieć lub wyschnąć przed ewentualnym nakładaniem kolejnych warstw masy szpachlowej. Elementy mocujące również zaszpachlować.

### Czas obróbki:

Ok. 45 minut od wymieszania do rozpoczęcia twardnienia. Brudne pojemniki i narzędzia, jak również wysokie temperatury lub wiatr powodują skrócenie czasu obróbki. Materiału nie używać po rozpoczęciu jego twardnienia. Spoina ścian: ok. 12 minut/m<sup>2</sup> (wraz z montażem płyt, wkrętami i wkładaniem taśmy do spoin - tylko płyty cementowe do zastosowań zewnętrznych AQUAPANEL® Outdoor). Spoina stropu: ok. 18 minut/m<sup>2</sup> (wraz z montażem płyt, wkrętami i wkładaniem taśmy do spoin). Szpachlowanie całości powierzchni: ok. 16 - 20 minut/m<sup>2</sup> (wraz z wkładaniem włókniny). Pozostałości nie wylewać do zlewów ani WC, lecz po związaniu z wodą utylizować jak odpady z gospodarstw domowych.

## Dane techniczne

Brak danych

## Zużycie / wydajność

zużycie 1 warstw	0.7 kg / m <sup>2</sup>
------------------	-------------------------

## Forma dostawy

Masa cementowa Aquapanel® Szara 20 kg (48)	Nr artykułu 131094
--	-----------------------

## Przechowywanie

Worki składować w miejscu suchym. Zawartość uszkodzonych worków przesypać i wyrabiać w pierwszej kolejności.

W zamkniętym naczyniu zachowuje trwałość przez 12 miesięcy.

## Wskazówki bezpieczeństwa i usuwania odpadów

Niniejsza karta techniczna określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. W przypadku wątpliwości należy wykonać własne próby stosowania. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty technicznej traci ważność karty wcześniejsze.

Knauf Sp. z o.o.  
Dział techniczny

Tel.: +48 22 369 5199

www.knauf.pl

Systemy AQUAPANEL®

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa



Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości naszych produktów. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk, oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej, wymaga wyraźnej zgody Knauf Sp. z o.o., ul.Światowa 25, 02-229 Warszawa