



Injection Cream 80 [basic]

Bezrozpuszczalny krem na bazie siloksanów do iniekcji w murach, przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie



Formy dostawy		
Ilość na palecie	64	32
Jedn. opak.	5 l	12,5 l
Rodzaj opakowania	wiadro plastikowe	wiadro plastikowe
Kod opakowania	05	13
Nr art.:		
0691	■	■

Zużycie

Szczegółowe informacje zawarte są w tabeli zużyć, w rozdziale "Przykłady zastosowań".

W przypadku murów z pustkami należy się liczyć ze zwiększonym zużyciem.



Obszary stosowania

- Do porowatych, mineralnych materiałów budowlanych, takich jak cegła, piaskowiec i cegła wapienno-piaskowa
- Wtórne uszczelnianie przekroju poprzecznego w murze, bezciśnieniowo do stopnia zawilgocenia 95%.



Właściwości

- Nowa odwrotna formuła dla szybszego działania
- Na bazie silanu/siloksanu
- Zoptymalizowany do celów iniekcji bezciśnieniowej
- Wysoka wydajność
- Działa hydrofobizująco



Dane techniczne produktu

Gęstość (20 °C)	ok. 0,94 g/cm ³
Temperatura zapłonu	> 100 °C
Wygląd / kolor	mlecznobiały
Konsystencja	kremowa


Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- **WP Sulfatex (0430)**
- **WP Sulfatex rapid (0429)**
- **WP DS Levell (0426)**

Przygotowanie pracy

- **Wymagania wobec podłoża**
Wywiercony otwór iniekcyjny należy oczyścić z pyłu po wierceniu
- **Przygotowania**
Wykonanie otworów: W jednym rzędzie, średnica 12 mm, odstępy 12 cm, kąty nachylenia: poziomo, głębokość otworu: o około 2 cm mniejsza od grubości ściany.
W przypadku ścian o grubości > 0,6 m zaleca się wywiercenie otworów po jej obu stronach.

**Sposób stosowania****Warunki stosowania**

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C.

Iniekcję wykonać odpowiednim narzędziem, zależnie od typu opakowania.
Przednich 2 cm otworów nie należy wypełniać kremem.

Wskazówki wykonawcze

Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.

W możliwie krótkim czasie zamknąć za pomocą szpachłówki WP DS Levell.

W strefie rozchodzenia się materiału może dojść do przejściowych przebarwień na powierzchni, w szczególności w przypadku muru licowego.

Do wykonywanego następnie uszczelnienia powierzchniowego zaleca się nałożyć w strefie rzędów otworów dodatkową powłokę z WP DS Levell.

Następnie należy wykonać uszczelnienie pionowe powierzchni co najmniej 30 cm powyżej i poniżej poziomu otworów iniekcyjnych. W razie potrzeby uwzględnić także sąsiadujące elementy budowlane.

Zalecamy wykonanie powierzchni próbnych

Przykłady zastosowań**Tabela zużycia**

Zużycie odpowiada wielkości wypełnianej przestrzeni plus rezerwa bezpieczeństwa.

Średnica wywierconego otworu: 12 mm

Odstęp pomiędzy otworami: 12 cm, tzn. 8,3 otworu na metr

Głębokość ściany:	Głębokość otworów:	Zużycie* na m:
10 cm	ok. 8 cm	ok. 80 ml
11,5 cm	ok. 9,5 cm	ok. 100 ml
24 cm	ok. 22 cm	ok. 230 ml
36 cm	ok. 34 cm	ok. 350 ml
42 cm	ok. 40 cm	ok. 415 ml

* wliczono ok. 10 % rezerwy bezpieczeństwa

Wskazówki

Nie nadaje się do betonu komórkowego, gipsu i glinianych materiałów budowlanych.

Nie nadaje się w przypadku nowej zaprawy do spoinowania.

Na skarbonatyzowanych kamieniach naturalnych należy przeprowadzić badanie skuteczności.

Zarówno na etapie projektowania jak i w budowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i wymogów prawnych.

Należy przestrzegać zawartych w ulotce WTA 4-10-15 wskazówek na temat planowania zabiegów iniekcyjnych i stosowania certyfikowanych materiałów iniekcyjnych przeciwko kapilarnemu podciąganiu wilgoci.

Narzędzia / czyszczenie

Pistolert do szczeliw,

Lanca iniekcyjna na 550 ml,

Węże iniekcyjne na 550 ml,

Zestaw iniekcyjny na 550 ml,

Pompa Desoi PowerPump 70 do politenerów 10 l, Niskociśnieniowe urządzenie pompujące i natryskowe z odpowiednią lancą iniekcyjną

Narzędzia należy myć na świeżo przy użyciu koncentratu czyszczącego Aqua RK-898 (3868) lub rozcieńczalnika V 101 (0978). To samo dotyczy zanieczyszczeń.


W przypadku dłuższych okresów bezczynności należy opróżnić maszynę i wyczyścić ją za pomocą RK-898 lub rozcieńczalnika V101.

Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

Narzędzia z oferty Remmers

- > **Injektionsset (4195)**
- > **GLORIA® 405 / 410 T Profiline (4667)**

Przechowywanie / trwałość

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

Bezpieczeństwo / przepisy



	Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.
Indywidualne środki ochrony	Należy nosić odpowiednie rękawice ochronne, okulary ochronne i odzież ochronną
Wskazówka dotycząca utylizacji	Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.
Rozporządzenie o produktach biobójczych	Zawiera produkt biobójczy (środek konserwujący) z aktywnymi składnikami biobójczymi CMIT/MIT (3:1) w celu ochrony zawartości pojemnika przed zepsuciem przez mikroorganizmy (bakterie, drożdże itp.). Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji obsługi!

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność